

ФУНДАМЕНТНАЯ МАСТИКА

ГОСТ 30693-2000



НАЗНАЧЕНИЕ: гидроизоляция фундамента домов и сооружений, антикоррозийная обработка металлических поверхностей ниже уровня земли. Сохраняет первичные характеристики материалов конструкции, находящихся в земле и под водой.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, органические растворители.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед применением мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (тоуолом, сольвентом, уайт-спиритом, бензином) до требуемой консистенции. При работе в условиях отрицательных температур, мастику рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C. При нанесении мастики, поверхность должна быть обеспыленной, сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания необходимо обработать битумным праймером. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Мастика наносится при помощи шпателя, кисти. Допустимый температурный диапазон ведения работ: -10...+30°C при отсутствии осадков. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность сцепления с бетоном/металлом МПа, не менее	0,1/0,1
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
Теплостойкость, °С, не менее	80
Условная прочность, МПа, не менее	0,2
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе %, не более	2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: при толщине слоя 2 мм - 2-4 кг/м²

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией, в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30°C

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Тару утилизировать как строительный мусор.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 2кг , 5кг , 10кг, 20кг, 200кг