



## КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА

ГОСТ 30693-2000



**НАЗНАЧЕНИЕ:** заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, укладка рулонных кровельных материалов.

**СОСТАВ:** нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, органические растворители.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Перед применением мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (тоуолом, сольвентом, уайт-спиритом, бензином) до требуемой консистенции. При работе в условиях отрицательных температур, кровельную мастику рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C. При нанесении мастики, поверхность должна быть обеспыленной, сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания необходимо обработать битумным праймером. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Мастика наносится при помощи шпателя, кисти. Допустимый температурный диапазон ведения работ: -5...+30°C при отсутствии осадков. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность сцепления с бетоном/металлом, МПа, не менее	0,6/0,9
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	500
Теплостойкость, °С, не менее	110
Условная прочность, МПа, не менее	1
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе %, не более	0,4

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть растворителем.

**РАСХОД:** 2-4 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 2 мм

**ХРАНЕНИЕ:** в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Кровельная мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией, в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30°C

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Тару утилизировать как строительный мусор.

**ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ:** 2кг , 5кг , 10кг, 20кг, 200кг

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания Бизон оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.