

ПРАЙМЕР (ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ)

ГОСТ 30693-2000



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначается для обработки поверхностей перед устройством кровли, гидроизоляции из рулонных материалов, а так же для защиты бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, органические растворители.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед применением праймер тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (толуол, сольвентом, уайт-спиритом, бензином до требуемой консистенции. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Праймер наносить кистями, щётками либо валиками. Дождаться полного высыхания праймера перед укладкой кровельного или гидроизоляционного материала. Диапазон температур применения от -20°C до +40°C. При температуре ниже плюс 5°C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов. Время высыхания праймера при стандартных условиях не более 12 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ, %	45-55
Время высыхания, ч, не более	12
Температура размягчения пометоду Кольца и Шара, °С, не менее	70
Условная вязкость, с	15-45
Диапазон рабочих температур, °С	-20/+40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: 0,2-0,3 кг/м²

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Битумный праймер должен храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией, в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Тару утилизировать как строительный мусор.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 5 л, 10 л, 20 л, 200 л